



FZ-10-50

Pegamento de contacto

ÍTEM FZ-10-50 | Blister 50 g | Caja 30 pzs

CARACTERÍSTICAS

Producto líquido amarillo a beige que pega de manera efectiva varios tipos de materiales. Crea una unión flexible y permanente en apenas unos minutos.

BENEFICIOS

- Excelente adhesión en diferentes materiales.
- Pegado fuerte y flexible.
- Resiste la humedad.
- Alta resistencia al despegue.
- Fácil de usar.

APLICACIONES

- Madera
- Cuero
- Goma
- Corcho
- Metales
- Papel
- Cartón
- Lona
- Laminados
- Etc



INSTRUCCIONES DE USO

1. Las superficies a unir deberán estar limpias y secas.
2. Aplique una capa de FZ-10 a cada una de las partes a unir y déjelas secar de 15 a 20 minutos.
3. Junte las dos partes y asiéntelas fuertemente con un martillo o sométalas a presión.

NOTA: Tratándose de materiales porosos aplique dos manos de pegamento con un intervalo mínimo de 15 minutos.

PRECAUCIONES

Producto inflamable, aplíquese en lugares abiertos o con ventilación adecuada **NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**; Contiene sustancias tóxicas cuya inhalación prolongada puede causar graves daños a la salud. Mantenga el recipiente bien cerrado. El almacenamiento prolongado puede causar asentamiento normal del producto.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacénese en lugar fresco y seco.
No almacenar el envase a más de 120 °F (49°C).

PROPIEDADES

Olor:	Fuerte a Solvente
Color:	Amarillo - Ámbar
Apariencia:	Líquida viscosa
Viscosidad Brookfield a 25°C:	7000-8500 cps
% de Sólidos:	23 – 28

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto, no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa. Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246.

Tel. ventas: 55 5089 2870 Soporte técnico: 55 5089 2876.

soporte.tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com

