



## SILICÓN FORMA JUNTEX RTV®

Gris p/juntas

ÍTEM 701-E | Cartucho 300 ml | Caja 24 pzs

### CARACTERÍSTICAS

Es el sustituto ideal de algunas juntas Automotrices e Industriales ya que es un sellador versátil de múltiples usos es recomendable para formar juntas en: transmisiones automáticas, tapa de cárter, punterías, distribución, termostato, conexión de mangueras etc. Forma juntas de cualquier grosor, tamaño y forma, no conduce electricidad y es magnífico aislante para cables de bujías deteriorados. No se encoge, no se cuartea y permanece flexible es resistente a temperaturas extremas de: -60°C a +320°C. Llena las especificaciones para motores equipados con sensor de oxígeno.

### BENEFICIOS

- Sustituye de manera segura la mayoría de las juntas automotrices de cualquier tamaño o grosor.
- Adhiere y ensambla motor sin que existan fugas.
- Protege y aísla cables deteriorados.
- Sella irregularidades en condiciones de alta temperatura.

### APLICACIONES

- Juntas formadas en el lugar para reemplazar juntas preformadas (compresores, cajas de engranes, bombas).
- Sellador para mejorar juntas convencionales de metal y precortadas que con frecuencia fallan a los 260°C.
- Juntas de motores, cubiertas de válvulas, cubiertas de engranes, bombas de agua, cajas de termostatos, carter de aceite, sellos en los extremos, múltiples de entrada, etc.

## INSTRUCCIONES DE USO

---

¡AGÍTESE ANTES DE USAR!

1. Limpie las superficies para quitar restos de junta.
2. Aplique el sellador en forma continua alrededor de todos los agujeros y el perímetro del hueco para la junta.
3. Deje curar 10 a 15 minutos y ensamble las partes. No deslice las piezas para ensamblarlas.
4. Apriete las tuercas sin exceder el torque especificado.
5. Limpie el producto aplicado en exceso.
6. El sellador deja de ser pegajoso antes de una hora.

## PRECAUCIONES

---

Manténgalo bien tapado pues se endurece. NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Evite el contacto prolongado con la piel.

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO

---

Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los rayos del sol. Almacene en su recipiente original y lejos de alimentos y bebidas.

## PROPIEDADES

---

### SIN CURAR

Color:	Gris
Base:	Poli Siloxano
Sistema de curado:	Acetoxi
Viscosidad:	Pasta tixotrópica
Gravedad específica:	1.07
Contenido de Sólidos:	92% mínimo(no contiene solventes)
Tiempo total de curado:	24 horas (cordón de 6 mm)
Toxicidad:	Baja
Punto de Flash:	> 93°C
Vida de anaquel:	1 año a temperaturas menores de 27° C

### YA CURADO

Rango de temperatura:	Intermitente de -40° C
Temperatura de aplicación:	-32° a 71° C
Dureza: ASTM D-676 (Durómetro Shore A):	18 mínimo
Elongación: ASTM D-412:	350% mínimo
Resistencia a la Tensión: ASTM D-412:	170 psi mínimo

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto, no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa. Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246.

Tel. ventas: 55 5089 2870 Soporte técnico: 55 5089 2876.

sopORTE.tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com