# TOP PEGAMENTO INSTANTÁNEO

## Adhesivo a base de cianoacrilato

**ÍTEM TAI-B12** | Blister 3.5 g | Caja 12 pzs

## CARACTERÍSTICAS

Adhesión instantánea: Pega en segundos al contacto. Use aproximadamente una gota por pulgada cuadrada (2.54 cm), en la superficie a pegar.

## BENEFICIOS

- Aplicador antiadherente.
- No se tapa.
- Se abres sin alfiler.
- Se termina hasta la última gota.
- Precisión en el pegado.
- Fácil de usar.
- No ensucia.
- Base cianoacrilato.

## APLICACIONES

- Uñas.
- Modelismo.
- Juguetes.
- Joyería.
- Zapatos.
- Plásticos.
- Vidrio.
- Piel.
- Porcelana.
- Cobre.
- Metal.
- Acero.
- Etc.



Tel. ventas: 55 5089 2870 | Soporte técnico: 55 5089 2876
soporte.tecnico@itwpolymex.com | www.itwpolymex.com

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie la superficie de polvo y grasa.
2. Destape y aplique adhesivo sin excederse.
3. Aplique a una de las superficies a pegar.
4. Sujete con fuerza las partes a unir durante 5 segundos (seca de 5 a 20 segundos, efectividad máxima después de 2 horas).
5. Limpie el exceso.
6. Tape el envase y manténgalo en un lugar fresco y seco.

## PRECAUCIONES

Refrigere el cianoacrilato tapado en su envase para óptimos resultados. Una vez abierto, almacene en un lugar fresco y seco, fuertemente cerrado. Almacenado bajo estas condiciones, se puede esperar un año de vida de anaquel.

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los rayos del sol. Almacene en su recipiente original y lejos de alimentos y bebidas. Manténgase el recipiente bien cerrado, el almacenamiento prolongado puede causar asentamiento normal del producto.

## PROPIEDADES

**Estado sólido**

| | |
|---|---|
| Punto de ebullición: | 149°F(65°C) |
| Gravedad específica (H20=}): | 1.05 |
| Densidad de Vapor (Aire=}): | nil-NE |
| Punto de Fusión: | NE |
| Presión de Vapor (mmHg): | 1a 20°C (68°F) |
| Velocidad de Evaporación (Acetato de Butilo=I): | nil-NE |

**Solubilidad en Agua**: Insoluble, el material reacciona para formar una masa endurecida clasificada como residuo no peligroso.

**Apariencia y Olor:** Liquido transparente corno agua a ligeramente coloreado con olor estimulante.

**Estado liquido**

| | |
|---|---|
| Base Química: | Etil-2-Cianoacrilato |
| Viscosidad: | 30-70 cps |
| Color: | Líquido Claro Transparente |
| Presión de Vapor (@70°C, mmHg): | 10 |
| Gravedad Específica (25° F/4°C): | 1.06 |
| Punto de Flash TCC °F (°C): | 185°F (85°C) |
| Soluble en: | Acetona, MEK, Nítrometano. |
| **ESTADO CURADO** | |
| Punto de Ablandamiento: | 306°F (153° C) |
| Punto de Fusión: | 365°F (185° C) |
| Rango de Temperaturas: | -65 a 180° F (-54° a 82°C) |
| Dureza RockweU(M): | 74 |
| Abertura Típica de Llenado (Pulgadas): | .004 |
| Soluble en: | Acetona, Nitrometano. |
| Esfuerzo de Tensión, acero/acero ASTM-D2095: | 4700 psi |
| Esfuerzo de Impacto, acero/acero ASTM-950: | 7-10 ft-Ibslin2 |
| Esfuerzo Cortante de Tensión, ASTM-DlOO,psi: | |
| Acero | 2800 |
| Aluminio | 1600 |
| ABS | 665* |
| Nylon | 850* |
| PVC Rígido | 700* |
| SBR | 85* |
| EPDM | 100* |

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto, no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa. Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246.

Tel. ventas: 55 5089 2870 Soporte técnico: 55 5089 2876.

soporte.tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com